

材料		颜色	环境温度 (长时间)	工件温度 (短时间)	肖氏硬度	耐磨损	电阻	耐臭氧	耐油(矿物油)	无痕	其他特性	应用行业	适用工件
Perbunan	NBR	黑色		-10...+70°C	-30 ... +120°C	50 ±5 (60 ±5)SN直径10-100mm			x		Rohs, Free of copper and PTFE(VAS,BASB系列除外)	通用	金属,塑料
Perb. antistatic	NBR-AS	黑色带白点		-10...+70°C	-30 ... +120°C	50 ±5		Max. 200 Ω	x		Rohs, Free of copper and PTFE	通用	电子元件
Perbunan (OGVM)	NBR	黑色		-20 ... +80°C	-10 ... +80°C	60 ±5	x		x		Rohs	汽车	金属钣金件,冲压件
Hydrated acrylonitrile butadiene rubber (OGVM)	HNBR	灰色		+10 ... +120°C	-10 ... +120°C	60 ±5	x		x	x	Rohs	汽车	金属钣金件,冲压件
Polyurethan	PU	蓝色		-20...+60°C	-30 ... +130°C	60 ±5	x		x	x	Rohs, PWIS (VAS,BASB系列除外)	包装,木工	表面粗糙纸箱,木材
Silicon	SI	白色		-30...+180°C	-60 ... +250°C	50 ±5			x	x	Rohs,FDA,PWIS (VAS,BASB系列除外)	包装,电子	软包装,纸张,高温工件,食品,硅片
Viton	FPM	灰色		-10...+200°C	-10 ... +250°C	60 ±5			x	x	Rohs, Free of copper and PTFE	通用	高温工件,玻璃,塑料
Vulkollan	T	红棕色		-10...+80°C	-10...+80°C	72 ±5	x				Rohs, Free of copper and PTFE	包装,木工	表面粗糙纸箱,木材,金属

"x"为适用, 数据统计截止日期2020-6-30